

三棵树 FFZW066-MIO 水性环氧云铁中间漆

产品介绍	三棵树 FFZW066-MIO 是一种水性双组分环氧漆, 由水性环氧树脂、聚酰胺类固化剂, 云铁颜料, 助剂等组成, 本品符合 HG/T4759-2014 的成分和性能要求。
产品特性	具备优异的屏蔽性能, 作为防腐涂层体系的中间涂层或面漆, 适用于各类腐蚀环境条件下 (C4 及 C4 以内) 钢结构或混凝土构架的新建和维修保养, 如桥梁; 体育场馆, 市政设施以及各种工业钢结构、构件、设备等。
基本参数	颜色: 灰色, 客户定制色 光泽: 哑光 (1~20°, 60°) 体积固体含量: 48±2% 比重: 约 1.5 公斤/升 理论涂布率: 3.22 m ² /Kg, 干膜厚度 100 (微米) 闪点: 水性, 不适用 VOC 含量: <200 克/升 储存时间: 干燥阴凉环境, 6 个月
施工参数	混合配比: FFZW066A-MIO (主漆): FFZW066B-MIO (固化剂)=7.8 : 1 (体积比) 稀释剂: 水 推荐干膜厚度: 50-150 微米 熟化时间: 无需熟化 施工方法:

	无气喷涂	空气喷涂	滚涂或刷涂
稀释用水推荐用量(重量)	适量*	适量*	适量*
推荐喷嘴尺寸	0.43mm	1.5mm	/
推荐喷涂压力	15-25MPa	0.4-0.6MPa	/
施工适应性	推荐	适用	修补

*稀释用水的加入可以改善施工粘度, 喷涂时, 其加入量以调枪测试合格为基准, 本产品建议优先使用无气喷涂, 滚涂和刷涂仅适用于小面积修补

理论涂布率*

干膜厚度 (um)	50	100	150
理论涂布率 (L/ m ²)	0.11	0.21	0.31
理论涂布率 (Kg/ m ²)	0.16	0.31	0.47

*本公司产品理论涂布率均基于体积固体含量, 公斤理论耗量请根据表中数据除以不同颜色版本的比重

涂装数据 (干膜厚度 50um) :

温度	表干 (小时)	硬干 (小时)	适用期 (小时)	重涂时间*	
				最小 (小时)	最大 (天)
10°C	1	48	5	8	28
20°C	2	36	4	4	14
40°C	0.5	24	2	2	7

*重涂间隔与后来的暴露情况有关: 如果超过最大重涂间隔, 应将底漆表面打磨粗糙以确保漆膜间附着力。在污染环境使用过的表面, 必须用高压淡水冲洗干净或稀释剂擦洗, 待表面干燥后, 才能进行重涂。

底材处理

本品不建议直接覆涂于各种基材表面, 应覆涂在其他涂层之上, 覆涂前, 确保其在前道涂层的重涂期内, 涂层表面除油除水, 清除松散污染杂质, 如涂层受到机械损伤, 并出现局部锈蚀的部位, 应采用局部喷砂除锈至 Sa2½或采用动力工具除锈至 St3 级, 进行前道油漆的局部修补。对超出重涂期的油漆涂层, 应对其进行拉毛处理, 确保其附着力

注意事项

1、甲乙组分混合前先将主漆用动力工具搅拌均匀, 再加入固化剂混合均匀, 根据施工需要和温度变化调节稀释剂的用量, 充分搅匀。
2、施工与固化时底材温度必须高于 5°C并至少高于露点 3°C, 相对湿度不得大于 75%。温度和相对湿度的测量必须在靠近作业点附近的底材处进行。

包装规格

FFZW066A-MIO 水性环氧云铁中间漆: 23.08 公斤/桶

FFZW066B-MIO 水性环氧云铁中间漆固化剂: 1.92 公斤/桶

安全防范

本产品为水性环保漆, 无毒, 不燃烧, 不爆炸。

涂料含有水性助溶剂, 对皮肤具有一定刺激性, 施工时请佩戴防毒面具和其它防护用具。

不要吸入漆雾, 避免皮肤接触涂料。

油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂、肥皂和大量水冲洗干净。

溅入眼睛时要用水充分冲洗, 并立即就医治疗。

正常施工条件下, 干燥的涂层无毒, 请放心使用。

详细的毒害、安全与急救事项请参看该产品的《化学品安全技术说明书 (MSDS) 》。

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 三棵树都应免于追究诉讼责任 (无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。

本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 三棵树可能随时会对以上信息内容进行修正。所有有关本使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非三棵树所能控制。由于施工环境、涂装工艺或表面处理和人员操作所造成的涂装质量问题, 三棵树都将不会承担责任 (除非另有书面协议有所规定可以例外)。

为避免错误使用产品, 请使用者和我司销售人员确认, 以确保获取最新的产品说明书。